

Trass Zement CEM II/B-M(P-S) 32,5 N

Produkt	Portlandzement gemäß ÖNORM EN 197-1, hergestellt im Werk Wietersdorf der w&p Zement GmbH.
Zusammensetzung	Portlandzementklinker, Gips, Hüttensand, natürliches Puzzolan
Anwendung	Portlandzement für alle üblichen Betonanwendungen und für Betone in allen Expositionsclassen (außer treibende Angriffe durch Sulfate), wenn keine besonderen Anforderungen an Frühfestigkeiten und frühe Ausschulfristen gestellt sind. Geeignet für Estriche und massige Bauteile. Besonders geeignet zur Herstellung von ausblüharmen Betonen, Mauermörtel und Putzen.
Eigenschaften	Gute und durch den hohen Anteil Hüttensand etwas längere Verarbeitbarkeitszeit. Günstige Festigkeitsentwicklung mit großer Nacherhärtung. Die Betoneigenschaften, vor allem auch das Zusammenwirken aller Betonbestandteile ist in Prüfungen nachzuweisen. Für eine optimale Betonqualität ist eine gute Verdichtung und Nachbehandlung besonders zu beachten. Geringe Ausblühneigung damit hergestellter Betone, Putz- und Mauermörtel aufgrund des hohen Gehaltes an Hüttensand und natürlichem Puzzolan.
Technische Daten	Druckfestigkeit bei Normenprüfung nach EN 196 7 Tage ca. 25 N/mm ² 28 Tage ca. 39 N/mm ² Erstarrungsbeginn ca. 220 min Mahlfeinheit ca. 4300 cm ² /g Dichte ca. 2,90 cm ³ /g Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006
Lieferform	Sack 25 kg
Lagerung	Sackware vor Feuchtigkeit geschützt max. 3 Monate lagerfähig
Qualitätssicherung	Konformitätsnachweise durch interne Überwachungsprüfungen. Kennnummer der Zertifizierungsstelle 2523-CPR-0098 .

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Stand: Jänner 2017



w&p Zement GmbH

Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

Peggau: Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at

www.zement.wup.at