

## Decken Zement CEM II/B-S 42,5 N (DZ)

<b>Produkt</b>	Portlandzement gemäß ÖNORM EN 197-1 und ÖNORM B 3327-1, hergestellt im Werk Wietersdorf der w&p Zement GmbH.
<b>Zusammensetzung</b>	Portlandzementklinker, Gips, Hüttensand
<b>Anwendung</b>	Portlandzement, speziell abgestimmt für das Betonieren von Betonfahrbahndecken. Entspricht zusätzlich den Anforderungen der RVS 8.632.
<b>Eigenschaften</b>	Gute Verarbeitbarkeit und abgestimmte Festigkeitsentwicklung. Die Betoneigenschaften, vor allem auch das Zusammenwirken aller Betonbestandteile ist in Prüfungen nachzuweisen. Für eine optimale Betonqualität ist eine gute Verdichtung und Nachbehandlung besonders zu beachten.
<b>Technische Daten</b>	<p>Druck- und Biegezugfestigkeit bei Normenprüfung nach <b>ÖN EN 196</b></p> <p>1 Tag Druckfestigkeit ca. 12 N/mm<sup>2</sup>                  2 Tage Druckfestigkeit ca. 22 N/mm<sup>2</sup>                  28 Tage Druckfestigkeit ca. 49 N/mm<sup>2</sup>                  28 Tage Biegezugfestigk. ca. 7 N/mm<sup>2</sup>                  Erstarrungsbeginn ca. 200 min                  Mahlfineinheit (Blaine) ca. 3700 cm<sup>2</sup>/g                  Dichte ca. 3,04 cm<sup>3</sup>/g</p> <p>Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006</p>
<b>Lieferform</b>	Lose im Silowagen
<b>Lagerung</b>	Vor Feuchtigkeit geschützt max. 1 Monat lagerfähig.
<b>Qualitätssicherung</b>	Konformitätsnachweise durch interne Überwachungsprüfungen. Kennnummer der Zertifizierungsstelle <b>2523-CPR-0092</b>

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Stand: Jänner 2017

**ACHTUNG:** Abstimmung der Verfügbarkeit mit Verkaufsmitarbeiter notwendig, da nicht standardmäßig lagernd!!



**w&p Zement GmbH**

**Wietersdorf:** Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

**Peggau:** Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at

[www.zement.wup.at](http://www.zement.wup.at)