

Adria Zement CEM II/B-M(S-L) 32,5 R

| | |
|---------------------------|--|
| Produkt | Portlandzement gemäß ÖNORM EN 197-1, hergestellt im Werk Wietersdorf der w&p Zement GmbH. |
| Zusammensetzung | Portlandzementklinker, Gips, Hüttensand, Kalkstein |
| Anwendung | Portlandzement für alle üblichen Betonanwendungen und für Betone in allen Expositionsklassen (außer treibende Angriffe durch Sulfate), wenn keine besonderen Anforderungen an Frühfestigkeiten und frühe Ausschulfristen gestellt sind. Geeignet für Estriche und massige Bauteile. |
| Eigenschaften | Gute und durch den hohen Anteil an Hüttensand etwas längere Verarbeitbarkeitszeit. Günstige Festigkeitsentwicklung mit großer Nacherhärtung. Die Betoneigenschaften, vor allem auch das Zusammenwirken aller Betonbestandteile ist in Prüfungen nachzuweisen. Für eine optimale Betonqualität ist eine gute Verdichtung und Nachbehandlung besonders zu beachten. |
| Technische Daten | <p>Druckfestigkeit bei Normenprüfung nach EN 196</p> <p>2 Tage ca. 15 N/mm²</p> <p>28 Tage ca. 42 N/mm²</p> <p>Erstarrungsbeginn ca. 200 min</p> <p>Mahlfeinheit (Blaine) ca. 4.300 cm²/g</p> <p>Dichte ca. 2,95 cm³/g</p> <p>Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006</p> |
| Lieferform | Sack 25 kg |
| Haltbarkeit | Trocken im Sack mindestens 3 Monate. |
| Qualitätssicherung | Konformitätsnachweise durch interne Überwachungsprüfungen. Kennnummer der Zertifizierungsstelle 2523-CPR-0096 |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Stand: April 2018

w&p Zement GmbH

Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

Peggau: Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at



www.zement.wup.at